

Schimmelstopp

Fungicid és algicid hatású speciális adalékanyag koncentrátum szilikon és diszperziós bázisú homlokzatfestékekhez és vakolatokhoz kül- és beltéri felhasználásra



Termékleírás

Alkalmazási területek	A düfa Schimmelstopp* speciális adalékanyag az összes szilikon és diszperziós bázisú düfa homlokzatfestékekhez és vakolathoz alkalmazható alga-, penész- és gombatelepek kialakulásának megelőzésére. Az adalékanyag alkalmazásával megbízható védőhatás érhető el alga-, penész- és gombatelepek kialakulásával szemben. Kötött hőszigetelési rendszerekhez is alkalmazható.
Tulajdonságok	Festék adalékanyag fungicid és algicid hatások elérésére diszperziós és szilikongyanta bázisú festékekben és vakolatokban.
Színárnyalatok	Transzparens
Fajsúly	Kb. 1,0 g/cm ³
Alapanyag típus	Mikrobiocidok hatóanyag kombinációja*
Hatóanyagok	14,4 g/kg 2-oktil-2H-izotiazol-3-on CAS-szám: 26530-20-1
Termékkód	M-DF 02F

Bedolgozás

Bekeverés	A düfa Schimmelstopp adalékanyagot a bekeverés előtt gondosan fel kell rázni, majd az előre megadott adagolásban (keverési arányban) kell hozzákeverni a diszperziós festékhez vagy a vakolathoz. Az adalékanyagot kézzel erőteljesen be kell keverni a bevonati anyagba. Ehhez előnyös a kereskedelembe kapható keverőgép alkalmazása.
Keverési arány	Diszperziós- és szilikonfestékeknél (10 l kiszerelés): normál igénybevétel esetén egy kiszerelési egység, vagyis 250 ml: 10 literhez. Vakolatok esetén (25 kg-os kiszerelés) egy kiszerelési egység, vagyis 250 ml: 25 kg-hoz.

Aljzat	Alkalmas aljzatok a teherviselő, szilárd, száraz és tiszta aljzatok, melyeket előzőleg szakszerűen előkészítettek. Ehhez ajánljuk a VOB, DIN 18 363, C rész, 3.1.1-3.2.1.1. bekezdésben foglaltak figyelembevételét. Szilárd, teherviselő és enyhén nedvszívó aljzatok esetén nincs szükség alapozásra. A nem teherviselő bevonatokat egészen az aljzatig el kell távolítani. Alga-, penész-, illetve gombatelepekkel szennyezett felületek esetén ezeket a szennyeződések a felületekről gondosan el kell távolítani, a felületeket le kell mosni és száradni kell hagyni. A düfa Sanierlösung FA, D 113* hígítás nélküli felújító oldattal a felületet be kell vonni és 24 órán keresztül hagyni kell száradni.
Anyagszükséglet	250 ml/10 l (festék) az igénybevételtől függően 250 ml/25 kg (vakolat). Be kell tartani a pontos adagolást.
Összeférhetőség	Csak az előzetesen megadott adagolásban szabad bekeverni. Nem szabad más fajta anyagokat hozzáadni, vagy az adalékanyaggal együtt bekeverni.
Szerszámok tisztítása	A szerszámokat használatukat követően vízzel vagy mosogató-szerrel azonnal meg kell tisztítani.
Bedolgozási hőmérséklet	Nem szabad +5°C levegő- és aljzathőmérséklet alatt bedolgozni. Nem szabad ködben, vagy fagyveszélyben, illetve erősen felmelegedett felületeken bedolgozni.
Kiszerelés nagyságok	250 ml
Tárolás	Hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolandó. A felnyitott csomagolást légmentesen le kell zárni.

Hinweise

*	A biocidokat biztonságosan kell alkalmazni. A felhasználás előtt mindig el kell olvasni a jelölést és a műszaki adatlapot.
BAuA szabályozási szám	N-43114
Biztonsági tanácsok	Gyermekek elől elzárva tartandó. Csak jól szellőző terekben szabad használni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. A szembe jutott anyagot azonnal, alaposan bő vízzel ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Gőzét/aeroszolját nem szabad belélegezni. Nem szabad a csatornahálózatba engedni. Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezését.
További utasítások	Olyan termékről van szó, amely speciális hatóanyagokat tartalmaz gomba- és algatelepeknek a homlokzatokon való kialakulása ellen. Ez a hatóanyag összetétel hosszantartó, de időben korlátozott védelmet nyújt, melynek időbeli tartóssága az adott objektumnál meglevő feltételektől függ, pl. a telepek vastagságától és a nedvesség által kifejtett igénybevételtől. Ezért a gomba- és algatelepek kialakulásának tartós megakadályozása nem lehetséges.



Hulladék-elhelyezés	A folyékony anyagmaradékokat és a tisztítatlan csomagolásokat a különleges hulladékok gyűjtőhelyén kell leadni. AVV hulladék kulcs-szám: 070699 Hulladékok m.n.m. A maradékoktól kiürített csomago-lásokat újrafeldolgozásra lehet leadni. .
----------------------------	--

A jelen műszaki ismertető a technika és alkalmazástechnikai tapasztalataink legújabb állapotát alapul véve készült. Tekintettel azonban az aljzatok és a helyszíni objektumfeltételek sokféleségére a vevők/felhasználók nem mentesülnek azon kötelezettségük alól, hogy anyagainak az előírt felhasználási célra való alkalmasságát saját felelősségükre, a mindenkor objektumfeltételek között, szakszerűen és szakipari szempontból megvizsgálják. A fenti adatokból semmiféle jogi kötelezettség nem vezethető le. Az adatlap újbóli megjelenésével ezen adatlap elveszíti érvényességét.

További felvilágosítást kaphatnak az alábbi díjmentes számon: 0800/ 63333782.



Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Alkalmazástechnika 0800/ 63333782
Email: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de

Műszaki adatlap a 2012/09-i állapot szerint.