



Matllatex beltéri falfesték

Diszperziós festék beltéri alkalmazásra	Festéssel	Hengerrel	Airless-szórással fúvóka 0,026 - 0,031 coll = 0,66 - 0,79 mm anyagnyomás 160 - 180 bar Szórási szög 40 - 80°
Súrolásálló a DIN EN 13300 szerint			

Színárnyalat:	Fehér.
Fényességi fok:	Matt.
Kötőanyagfajta:	Műanyag-diszperziós.
Pigmentbázis:	Titándioxid és jól töltő specális-extender.
Sűrűség:	Kb. 1,6 g/cm ³ .
Alkalmazás:	Töltőképes műanyag-diszperziós festék, súrolásálló matt belső-fali bevonatként.
Tulajdonságok:	Fényálló, igen erősen töltőképes, de mégis rugalmas és nem hajlamos az öregedésre. Nem ridegül el, nem repedezik, nem táskásodik, kiváló a tapadási szilárdsága. Magas diffúziós-ellenállóképessége miatt leginkább az az új épületek felületképzésére alkalmazható. Matt fényességű, felülete súrolásálló.
Alapfelület:	A Matllatex minden hordképes ásványi alapfelületre felhordható. A kritikus alapfelületeket, mint pl. a nem jól tapadó, régi festékrétegeket el kell távolítani. A meglévő repedéseket szakszerűen javítani és szigetelni, a vakolatjavításokat fluátozni kell. Az erősen nedvszívó vakolatokat düfa Tiefgrund LF - oldószermentes mélyalapozóval kell alapozni.
Felhordás:	Az 1. alapozó réteget max. 10% -os vizes hígítással kell felhordani. A 2. zárbevonatot lehetőleg hígítás nélkül kell felvinni. A festési munkálatoknál az anyag egyenletes felhordására és elosztatására ügyelni kell.
Színezés:	düfa Vollton- und Abtönfarben - színes – és színezőfestékkel.
A szerszámok tisztítása:	Használat után azonnal, vízzel.
Tárolás:	A Matllatex -et hűvös és fagymentes helyen kell tárolni. A megkezdett edényeket jól vissza kell zárni.
Kiszerezés:	2,5l , 5l, és 10l
Kiadósság:	Kb. 6 m ² /l , az alapfelület adottságai szerint. A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja.
Száradási idők:	A Matllatex meleg, száraz idő esetén aznap átfesthető. Hűvösebb, nedvesebb idő esetén értelemszerűen hosszabb száradási időre van szükség.
Felhordási hőmérséklet:	Az alapfelületnek és környezetének a felhordási és száradási idő alatt min. + 5°C-nak kell lennie.
Hulladékkezelés:	Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az anyagmaradványokat az EAK hulladékkód nr. 080103 (vizesbázisú festékek és lakkok hulladékai) vagy az EAK hulladékkód nr. 080105 (kikeményedett festékek és lakkok) szerint kell kezelni.