



Schimmelschutzfarbe D 112 - Penészgátló falfesték

Disperziós festék belső felületekre	Festéssel	Hengerrel	Airless-szórással: fuvóka 0,026 - 0,031 Zoll = 0,66 - 0,79 mm anyag-nyomás: 160 - 180 bar szórás szöge: 0 - 80°
mosásálló DIN 53 778 szerint			

Színárnyalat:	Fehér.
Fényességi fok:	Matt.
Kötőanyagfajta:	Sztyrol-Acrylat-diszperziós.
Pigmentbázis:	Titandioxid és Extender.
Sűrűség:	Kb. 1,6 g/cm ³ .
Gyártmányfajta:	Magas minőségű, mosásálló, gombaölő és baktériumölő beltéri festék.
Alkalmazás:	Különösen alkalmas a nedves ipari körülményekhez, mint pl. sörgyárak, tejgyárak, borpincék, posztógyárak, vágóhidak, konzervgyárak falfelületeinek védelmére, továbbá a helyiséghigiénia elősegítése céljából a konyhák-, fürdők- és kórházak falfelületeinek gombaölő bevonataként.
Tulajdonságok:	Fiziológiailag hatástalan, diffúzióképes, szorpcióképes, illatanyaban szegény, oldószermentes, A használatos fertőtlenítőszernek ellenálló, mint pl, 3%-os Sagrotan-nak.
Megjegyzés/aljzat:	Hűtő- és fagyasztó-helyiségek:: azért, hogy az élelmiszerek ízkárosodását megakadályozzák, nem szabad oldószertartalmú alapozószert alkalmazni. Amennyiben feltétlenül szükséges az alapozás, úgy a düfa Tiefgrund LF, D 314 mélyalapozót kell felhordani. Az oldószermentes Schimmelschutzfarbe sajátos szagú, ezért a kifestett termeket az élelmiszer-termékek behordása előtt 1-2 napon keresztül szellőztetni kell. Penészesedő felületek: tisztítás után kiegészítésképp a düfa Sanierlösung, D 12a oldattal 1: 10 vízzel hígítva be kell ereszteni. Száradás után -mint, ahogy az a megfelelő aljzatoknál előírás- alapozni kell. <i>Az új, légszáras, ásványi alapokat, melyek MglI és MG III vakolattal rendelkeznek, továbbá a nehézbeton, rostocement, mészhomokkő és téglá felületeket: a vakolt felületeket 2-4 héten át festés nélkül kell pihentetni. A vakolat javítási helyeit jól ki kell hagyni száradni. Az alapozást a düfa Tiefgrund LF, D 314 mélyalapozóval kell végezni.</i>

Alapfelület előkezelés:

A régi, festetlen ásványi alapokat, melyek MGII és MGIII vakolattal rendelkeznek, nehezbeton, szálascement, mészhomokkő és téglafelületeket:
portól, szennyeződéstől és zsírtól meg kell tisztítani, vízsugárral és keményszálal kefével kell lemosni. Kellő kiszáradás után az alapozást a **düfa Tiefgrund LF, D314** mélyalapozóval kell végezni.
Hordozóképes diszperziós festékekkel bevont felületek:
düfa Anlauger felületi tisztítóval alaposan meg kell tisztítani, a régi Latex-festékrétegeket is előzetesen kezelni kell és azt követően tiszta vízzel le kell mosni.
Nem hordozóképes felületeknél:
azokat teljesen el kell távolítani. Alapozni a **düfa Tiefgrund LF, D 314** mélyalapozóval csak a kezelt felület teljes átszáradása után szabad.
A penészes helyeket:
alaposan meg kell tisztítani és **düfa Schimmelentferner** penészgátló spray-vel előzetesen kezelni kell.
Az alapozó festést az aljzat kellő kiszáradása után **düfa Sanierlösung** alapozóval kell elvégezni.

Felhordás:

Alapozó festés: **Schimmelschutzfarbe, D112**-vel, max. 10% vízzel hígítva.
záró festés: lehetőleg hígítatlanul.

Megjegyzés:

Az anyag festhető, hengerelhető, vagy airless-szórással vihető fel.
A festési munkálatoknál az anyag egyenletes felhordására és elosztására figyelemmel kell lenni, hogy a tartóssághoz szükséges rétegvastagság megfelelő legyen.

Színezés:

düfa Vollton- und Abtönfarben, D 230- szín- és színezőfestékekkel

Összeférhetőség más festékekkel:

Valamennyi **düfa** diszperziós festékekkel.

A szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel, esetleg mosó-, vagy öblítőszert hozzáadásával.

Tárolás:

Hűvös és száraz, de fagymentes helyen kell tárolni. Tárolható: jól lezárt eredeti edényben, kb. 12 hónapig.

Kiszerezés:

2,5l, 5l és 10l.

Kiadósság:

kb. 6 m²/l, az alapfelület adottságai szerint.
A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja.

Száradási idő:

Meleg és kb. +20°C-os normál teremhőmérsékleten ugyanazon a napon átfesthető.
Hűvös hőmérsékletnél hosszabb átszáradási idővel kell számolni.

Felhordási hőmérséklet:

Legalább +5°C legyen a festendő felület és a levegő hőmérséklete is mind a feldolgozás mind a száradás ideje alatt.

Hulladékkezelés:

Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az anyagmaradványokat az EAK hulladékkód Nr. 080102 szerint -(régi festékek és lakkok, melyek nem tartalmaznak halogén típusú oldószert)- vagy az EAK hulladékkód nr.080105 szerint -(kikeményedett festékek és lakkok)- kezelendők.