



Fensterlack - Ablakzománc

Fehér ablakzománc	Mázolással	Hengerrel	Szórással	Airless-Szórással
		Fúvóka 1,5 mm	Fúvóka 0,279 mm	Fúvóka 0,279 mm
		Nyomás 3-4 bar	Nyomás kb. 160 bar	Nyomás kb. 160 bar

Színárnyalat:	Fehér.
Fényességi fok:	Fényes.
Kötőanyag fajtája:	Alkidgyanta.
Pigmentalap:	Titádioxid és finomított Extender.
Sűrűség:	Kb. 1,2 g/cm ³ .
Anyag fajtája:	Tixotróp speciális zománc, mely lehetővé teszi a fa természetes "lélegzését".
Használat:	Különösen a mérettartó lombhullató és tűlevelű fából készült faanyagok festésére alkalmas.
Tulajdonságok:	A nyílászáró szerkezetek gyorsan száradó, tixotróp, fehér színű zománcfestéke. Nedvességszabályzó, időjárásálló, tartósan rugalmas, könnyen feldolgozható. Önmagát alapozza, azaz alap-, közbelső- és fedőfesték is egyben.
Alapfelület:	Az alapfelületnek tisztának és zsírmentesnek kell lennie. A felfelület nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint 15%. A nem tapadó régi festékrétegeket maradéktalanul távolítsuk el, a jól tapadó bevonatokat csiszoljuk meg. A trópusi eredetű tűlevelű fafajtákat düfa Nitro-Universal-Verdünner hígítóval mossuk át. A kültéri nyers és új felfelületeket düfa Holzgrund faalapozóval impregnáljuk.
Színezés:	düfa Seidenmattlack -kal max. 5%-ig. Nagyobb méretű hígítás megváltoztatja a festék tulajdonságait.
Hígítás:	düfa Terpentin-Ersatz vagy düfa Nitro-Universal-Verdünner hígítóval.
Szerszámok tisztítása:	düfa Terpentin-Ersatz hígítóval Pinselreiniger ecsettisztítóval.
Tárolás:	Hűvös és száraz, de fagymentes helyen tároljuk. A megbontott kiserelést jól lezárva raktározzuk.
Kiserelés:	375 ml ,750 ml és 2,5l.

Kiadósság:

Kb. 10 - 14 m²/ l, az alapfelület tulajdonságától függően.
Egzakt kalkulációra, az adott felületen végzett próbafestés ad garanciát.

Száradási idő:

Többrétegű festés esetén a **düfa Fensterlack** meleg, normál, kb. +20°C szobahőmérsékleten 4 óra elteltével festhető át.
Kb. 12 óra után keményedik ki és lesz terhelhető.
Hűvösebb hőmérsékletnél a száradási idő meghosszabbodik.

Feldolgozási hőmérséklet:

Legalább +5°C hőmérsékletű legyen a festendő felület és a környezeti hőmérséklet mind a feldolgozás mind a száradás ideje alatt.

Megsemmisítés:

A festékmaradványokat hagyjuk beszáradni a vörörbe, majd a háztartási szeméttel együtt távolítsuk el. A teljesen kiürített festéktartályokat az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe tesszük.