

INNTALER SZILIKÁT MÉLYALAPOZÓ

JELLEMZÉS

Szilikát falfestékek és vakolatok vízzel hígítható impregnáló alapozója. A falfelület szívóhatásának kiegyenlítésére, csökkentésére, régi vakolatok, krétásodó festékrétegek megerősítésére, a szilikát bevonati rendszer megfelelő tapadásának biztosítására. A fal természetes szellőzését nem gátolja.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kül- és beltéri mész, cement, ásványi kötésű vakolatok, valamint betonfelületek impregnáló alapozására.

FELHORDÁS

ecsettel, hengerrel
javasolt rétegszám: 1 réteg

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

A kezelendő felületről a laza, málló rétegeket, a zsíros, olajos szennyeződések mechanikai úton el kell távolítani, az esetleges hibákat ki kell javítani. Gipsz bázisú felület alapozására nem alkalmas! A mélyalapozónak a felület pórusaiba teljesen be kell szívódnia, a kész felületnek mattnak kell lennie. A mélyalapozó legfeljebb 5%-ban megszínezhető szilikátfestékkel, 1-2%-ban szilikát-, vagy mészfesték színezésére alkalmas színező anyaggal. Ezzel láthatóvá válik az alapozás egyenletessége, a hiányok egyszerűen javíthatók. A szilikátbázisú bevonatok esetén az egyes rétegek között legkevesebb 12 óra kötési időt kell biztosítani. Felhasználható + 5°C feletti levegő- és falhőmérsékletnél. A színezett mélyalapozót el kell használni. Túladagolás esetén a felület fényesre szárad, ezt csiszolással el kell távolítani. Ne használja esős időben, vagy magas páratartalom esetén. A termék erősen lúgos, a festésre nem kerülő részeket takarással védeni kell. Az elcsöppent anyag a száradás előtt vizes ronggyal letörölhető. A megszáradt anyag csak mechanikai úton távolítható el. Az eszközök vízzel elmoshatók. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

MŰSZAKI ADATOK

Termékcsoporthoz: vizes bázisú alapozók.

Összetétel: vízüveg, kötőanyag, adalékok, víz.

Terméktulajdonságok

Sűrűség (20°C): 1,05±0,1 g/cm³

Nemilló anyagtartalom: min. 12%

pH érték: 8-11

Kiadósság: 8-12 m²/liter a felület szívóképességétől függően

Hígítás: legfeljebb 5% Inntaler szilikát homlokzat-, vagy szilikát beltéri festékkel, szükség esetén legfeljebb 20% vízzel.

Átfesthetőség 20 °C-on: 12 óra.

Kötési idő 20 °C-on: 12 óra.



VOC tartalom:

EU határérték erre a termékre (A/h): 30 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

VÁLASZTÉK

Kiszerelés: 5 l, 10 l, 20 l

TÁROLÁS

Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti csomagolásban, +5 °C – +25 °C hőmérsékleten kell tárolni.

Minőségét megőrzi: megfelelő tárolás mellett bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig.

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

Biztonság

P102 Gyermektől elzárva tartandó.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes!

Szakvélemény száma: MERTCONTROL 04720/96.