



Acryl - Buntlack - Akрил fényes zománcfesték

Akril zománcfesték bel- és kültérre Nyál – és izzadásiálló	Mázolással	Hengerrel Fúvóka: Nyomás:	Szórással 1.5 mm 3.5 bar	Airless-szórás 0.279 mm kb. 160 bar
Fényes				

Színárnyalat: 21 színárnyalat a színekártya szerint.

Fényességi fok: Fényes.

Kötőanyag fajtája: Tiszta akrilát, vízzel hígítható.

Pigmentálap: Színtartó pigment.

Sűrűség: Kb. 1,0 - 1,2 g/cm³ színárnyalat szerint.

Használat: Vízrel hígítható akril zománcfesték bel- és kültérre, környezetbarát jellel ellátott - nem tartalmaz káros anyagokat.
A termék fényes bevonatot képez a fa-, alapozott vas-, acél- vagy horganyzott-, kemény PVC-, előkezelte vakolat-, beton- vagy rostcementfelületeken, valamint felújító festékként alkalmazható minden régi, de még hordozóképes bevonatrendszerre.
A színes árnyalatok melegvízes fűtőtestek festésére is alkalmasak.

Tulajdonságok: A termék időjárásálló-, fényes-, a nagy igénybevételnek kitett beltéri felületeken kopásálló bevonatot képez. Előnyös tulajdonságai a könnyű felhasználás és gyors száradás.

Fényállóság: Minden színárnyalatnál nagyon jó.

Vegyszerállóság: Ipari légkörrel szemben ellenálló, elszappanosodásálló.

Időjárásállóság, felületi tapadás, elaszticitás, kopásállóság: Megfelel a DIN-feltételeinek.

Alapfelület: Az Acryl-Buntlack szinte minden felületre alkalmas a pincétől a tetőig, pl. ablakok, ajtók, zsaluk, kerítések, favázak, faburkolatok, kerti bútorok, valamint tüziorganyzású acél-, rostcement-, beton- és vakolt felületre.

Felhasználási javaslat: Faalapok (nem mérettartó)
1. Impregnáljuk **düfa-Holzgrund**-dal (lombhullató és tűlevelű fákra kültéren használjuk).
2. Alapozzuk **düfa Acryl-Vorlack**-kal.
3. Fedőréteggént **Acryl-Buntlack**-ot hordjunk fel.

Faalapok (mérettartó, pl. ablakok és ajtók)
1. Impregnáljuk **düfa-Holzgrund**-dal (lombhullató és tűlevelű fákra kültéren használjuk).
2. Közbeső réteggént **düfa Acryl-Vorlack**-ot használjunk.
3. Fedőréteggént hígítatlanul **Acryl-Buntlack**-kal fessük le a felületet.

Vas, acél, horganyzott acél, könnyűfém és kemény-PVC

A vas- és acélfelületeket rozsdátalanítsuk és zsírtalanítsuk, majd beltéren egyszer, kültéren kétszer **düfa Rostschutzgrund**-dal alapozzuk. A horganyzott acél és könnyűfém alapfelületeket gondosan zsírtalanítsuk ammóniával (szalmiákszesz) és tisztítószerez (pl. Prii), majd tiszta vízzel mossuk le. Az oxidálódott felületeket mechanikusan csiszolópapírral csiszoljuk át, a kemény PVC anyagok felületét zsírtalanítsuk és szintén csiszoljuk meg.

Az így előkezelt felületet hígítatlan **Acryl-Buntlack**-kal kétszer fessük le.

Rostcement, beton és vakolt felületek

A nedvszívó és krétásodó vakolatokat keféljük-, csiszoljuk át és **düfa Tiefgrund LF** mélyalapozóval szilárdítsuk meg. Az így előkészített felületet alapozzuk **düfa Acryl Vorlack**-kal, majd **hígítatlan Acryl-Buntlack** –kal fedjük be.

Régi festékréteg

A feltáskásodó és megrepedt régi festékrétegeket csiszoljuk le. A sértetlen régi festékréteg hordépasságát ellenőrizzük, a régi lakkozott felületeknél a lakkréteget csiszoljuk le és portalanítsuk. A diszperziós festékréteget keféljük át és portalanítsuk.

Alapozzuk **düfa Acryl Vorlack**-kal, majd **hígítatlan Acryl-Buntlack**-kal fessük le.

Hígítás:

10%- ig vízzel.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel.

Tárolás:

Fagymentes helyen tároljuk. A felbontott dobozokat jól lezárva tároljuk.

Kiszerezés:

750 ml és 2,5l.

Kiadósság:

Kb. 100 ml/ m².

Egzakt kalkulációra az adott felületen végzett próbafestés ad kellő garanciát.

Száradási idő:

Kb. 1 óra után tapintható 2-3 óra után átfesthető illetve szórható .

Hűvös és párás időben a száradási idő meghosszabbodik.

Felhasználási hőmérséklet:

Legalább +5°C hőmérsékletű legyen a festendő felület és a környezeti hőmérséklet is mind a felhasználás, mind a száradás ideje alatt.

javaslatok:

Az Acryl Buntlack elnyerte a „Blauer Engel” kék angyal elnevezésű környezetvédelmi védjegyet.

Ügyeljünk a következőkre:

Gyermekektől tartsuk elzárt helyen! Ne lélegezzük be! A felhasználás ideje alatt és után gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Ha bőrre vagy szemre kerülne, bő vízzel azonnal mossuk le. Ne öntsük csatornába, folyóvízbe vagy talajra. Vízzel hígítható termékek esetén használat után azonnal vízzel és szappannal tisztítsuk meg a szerszámokat.

Megsemmisítés:

A festékmaradványokat hagyjuk beszáradni a vödörbe, majd a háztartási szeméttel együtt távolítsuk el. A teljesen kiürített festéktartályokat az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegyük.



