

INNTALER SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉK

JELLEMZÉS

Műemlék épületek kültéri festésére is alkalmas, magas minőségű, szilikát (vízüveg) alapú homlokzatfesték. Lég- és páraáteresztő képessége kiemelkedő, természetes átszellőzést biztosít. Bevonata matt, színtartó, rugalmas, kiváló időjárásállóságú, az alaphoz kiválóan tapad, így a diszperziós és a hagyományos szilikátfestékek tulajdonságait egyesíti.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Épülethomlokzatok, egyéb kül-és beltéri falfelületek vagy már korábban szilikátfestékekkel, illetve mésszel festett falfelületek bevonására használható. Gipsz- és korábban diszperziós festékekkel festett felületeken ne alkalmazzuk.

FELHORDÁS

ecsettel, hengerrel

javasolt rétegszám: 2-3 réteg

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

Az alapfelületnek szilárdnak, tisztának, száraznak, portól és olajtól mentesnek kell lennie. A régi felületekről a táskásodó, leváló részeket kaparással, csiszolással el kell távolítani, a vakolathibákat ki kell javítani. Új vakolatok festésénél, valamint az előkészített régi vakolatok megerősítésére javasoljuk az Inntaler szilikát mélyalapozó használatát. Az alapozott felületre min. 12 óra kötési idő után hordható fel az Inntaler szilikát homlokzatfesték, amelyet a felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. A festék felhordása ecseteléssel, hengerezéssel történhet 2-3 rétegben. Az egybefüggő felületeket minél gyorsabban, megszakítás nélkül célszerű festeni, a szomszédos munkafelületek határvonalát jól eldolgozva. A rétegek felhordása között biztosítsuk a megfelelő (12 óra) kötési időt. Festeni +10°C és +25°C közötti levegő- és falhőmérséklet mellett lehet. Tűző napon, esőben, illetve erősen párás, vagy szeles időben kerüljük a festék felhordását, mert az egyenetlen száradás miatt foltosodás jelentkezhet. Az egyenetlen színkifejlődés érdekében a teljes kötési idő alatt megfelelő módon (pl. Raschel-hálózattal) védjük a homlokzatfestéket.

A termék a gyártástól számított három nap érési idő után használható. A festésre nem kerülő, mázolt, üveg- és egyéb felületeket a terméktől letakarással védeni kell. Az elcsöppent festéket azonnal bő vízzel le kell mosni. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

MŰSZAKI ADATOK

Termékcsoporthoz: szilikát festékek

Összetétel: vízüveg, kötőanyag, pigment, márványőrlemény, festékaditív, víz.



Terméktulajdonságok

sűrűség: 1,4-1,5 g/cm³

nemillő anyagtartalom (m/m%): min. 54

pH érték: 10-12

Kiadósság: 2,5-3 m²/liter (2 rétegben) a felület minőségétől függően

Hígítás: max. 5% vízzel

Kötési idő, átfesthetőség 20°C-on: 12 óra

Bevonat tulajdonságok

Megjelenés: matt, egyenletes, szemcsementes

Vízáteresztő-képesség: W₁ magas

Vízgőzáteresztő-képesség: V₁ magas

Tapadószilárdság betonon: min. 1 N/mm²

Vízállóság (24 óra, 20°C): a bevonat nem károsodik

VOC tartalom: EU határérték erre a termékre (A/c): 40 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

VÁLASZTÉK

Kiszerezés: 2 l, 4 l, 8 l, 16 l

TÁROLÁS

Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti csomagolásban, +5 °C – +25 °C hőmérsékleten kell tárolni.

Minőségét megőrzi: megfelelő tárolás mellett bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig.

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

Biztonság

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

A festék száraz filmbevonatot tartósító biocid terméket tartalmaz, amelynek hatóanyagai: Karbendazim (CAS: 10605-21-7); 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid (CAS: 34123-59-6); 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (CAS: 55406-53-6); Terbutrin (CAS: 886-50-0).

A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Tűzveszélyességi besorolás: E nem tűzveszélyes!

Felülvizsgálat száma: A-23/2010 ÉMI