

POLI-FARBE MÉSZFESTÉK

JELLEMZÉS

Kiváló minőségű, magas fehérségű, kopásálló környezetbarát falfesték.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Beltéri beton- és vakolt felületek festésére alkalmas. Használata gazdaságos, környezetkímélő. Bevonata a fal természetes légzését nem gátolja, és a mészhagyományosan előnyös hatása is érvényesül. 2-3 rétegben alkalmazva kiváló fehérségű, tartós bevonatot ad.

FELHORDÁS

ecsettel, hengerrel

javasolt rétegszám: 2-3 réteg

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

A festéket jól fel kell keverni, és a festés módjától függően 25-30% vízzel kell hígítani. A festendő felület tiszta, száraz, por- és szennyeződésmentes legyen. Régi, meszelt felületekről a laza, repedt részeket le kell kaparni, és a felületet hasonló szívóképeségű anyaggal ki kell javítani. Új vakolású felületre 3 réteg, régi felületre 2 réteg felfestése szükséges. Az első rétegnél nagyobb, kb. 30%-os hígítás javasolt. A rétegek felhordása között megfelelő (kb. 3-4 óra) száradási időt biztosítsunk. A festést +5°C - +30°C hőmérséklettartományban végezzük, beleértve a fal hőmérsékletét is. Tűző napon, esőben illetve erősen párás időben kerüljük a festék felhordását. Színezés, mészfestékekhez ajánlott színekkel:

Poli-Farbe színezőpasztával legfeljebb 3% mennyiségben. A színezőpasztát bekeverés előtt kb. azonos mennyiségű vízzel hígítsuk.

Poli-Farbe színezőfestékekkel legfeljebb 3% mennyiségben. A színezőfestéket bekeverés előtt 3-4-szeres mennyiségű vízzel kell meghígítani.

A színazonosság érdekében a felhasználáshoz szükséges összes festéket egyszerre kell beszínezni, és a bekeverés után tárolás nélkül felhasználni.

Munkaeszközök tisztítása: festés után közvetlenül vízzel elmoshatók. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

MŰSZAKI ADATOK

Termékcsoport: beltéri falfestékek

Összetétel: mészhidrátt, titándioxid, mészkőpor, műanyag diszperzió, aditívok.

Terméktulajdonságok

Megjelenés: fehér színű, könnyen felkeverhető sűrű szuszpenzió

Sűrűség (20°C): 1,25±0,1 g/cm³

Nemilló anyagtartalom (m/m%): min. 39%

pH érték: kb. 13

Kiadósság: 4-5 m²/liter (2 rétegben)

Hígítás: első rétegben max. 25-30%, második és harmadik rétegben kb. 10% vízzel

Száradási idő 20°C-on: 3-4 óra



Átfesthető 20°C-on: 4 óra után

Bevonat tulajdonságok

Megjelenés: fehér színű, matt felületű, egyenletes bevonat

Tapadás (gipszkartonon): min. 0,5 N/mm²

Vízgőzáteresztő-képesség: magas

Vízállóság: azonnal átnedvesedik

VOC tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

VÁLASZTÉK

Kiszerelés: 5 l, 14 l, 20 l

TÁROLÁS

Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti csomagolásban, +5 °C – +25 °C hőmérsékleten kell tárolni.

Minőségét megőrzi: megfelelő tárolás mellett bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig.

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

Biztonság



Veszély

Veszélyes összetevők: kalcium-hidroxid H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes!

Szakvélemény száma: KERMI E-2005/000235-1