

POLI-FARBE KÜLTÉRI MÉSZFESTÉK

JELLEMZÉS

Magas fehérségű és minőségű, környezetkímélő falfesték.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ásványi kötésű mész és cementes vakolatok, beton, régi meszelt felületek festésére. A fal természetes páradiffúzióját nem gátolja, víztaszító hatású, távol tartja a nedvességet. Az oltott mész jól ismert tulajdonságai kiválóan érvényesülnek.

FELHORDÁS

ecsettel, hengerrel

javasolt rétegszám: 2-3 réteg

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

A felületnek tisztának, száraznak, por- és szennyeződésmentesnek, a festék fogadására alkalmas állapotúnak kell lennie. A laza, repedezett részeket el kell távolítani, és a felületet mészbázisú glettel ki kell kijavítani. A festéket a használat előtt alaposan fel kell keverni, és vízzel szükség szerint meg kell hígítani. Festetlen felületre 3 réteg, korábban festett felületre 2 réteg felhordása szükséges. Az első rétegnél magasabb, 15-20%-os, a második és harmadik rétegnél kb. 10%-os hígítás javasolt. A rétegek között hőmérséklettől függően 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. A festést nem szabad tűző napsütésben, 30 °C fölötti hőmérsékleten, csapadékos időben és +5 °C-nál alacsonyabb levegő- és falhőmérsékletnél végezni. A Poli-Farbe kültéri mészfesték Poli-Farbe színezőfestékekkel, vagy Poli-Farbe színezőpasztával legfeljebb 3%-ban adagolva színezhető. A tökéletes színazonosság érdekében a felhasználáshoz szükséges festéket egyszerre javasolt megszínezni. A beszínezett festéket fel kell használni. A munkaeszközök festés után vízzel elmoshatók. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

MŰSZAKI ADATOK

Termékcsoport: kültéri falfestékek

Összetétel: oltott mész, kötőanyag, márványőrlemény, pigment, adalékok.

Terméktulajdonságok

Megjelenés: fehér színű, könnyen felkeverhető sűrű szuszpenzió

Sűrűség (20°C): 1,35±0,05 g/cm³

Nemilló anyagtartalom (m/m%): min. 49%

pH érték: kb. 13

Kiadósság: 3-4 m²/liter (2 rétegben)

Hígítás: első rétegben max. 15-20%, második és harmadik rétegben kb. 10% vízzel

Száradási idő 20°C-on: 4 óra

Átfesthető 20°C-on: 4 óra után

Bevonat tulajdonságok

Megjelenés: fehér színű, matt felületű, egyenletes bevonat



Vízgőzáteresztő-képesség: magas

Vízállóság: azonnal átnedvesedik

VOC tartalom: EU határérték erre a termékre (A/c): 40 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 40 g/l VOC-t tartalmaz.

VÁLASZTÉK

Kiszerezés: 14 l

TÁROLÁS

Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti csomagolásban, +5 °C – +25 °C hőmérsékleten kell tárolni.

Minőségét megőrzi: megfelelő tárolás mellett bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig.

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

Biztonság



Veszély

Veszélyes összetevők: kalcium-hidroxid.

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermkektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes!

Szakvélemény száma: MERT 0123/C/2001.