



## Holzlasur - Fa Lazúrfesték

Vékonyrétegű  
Impregnáló lazúrfesték  
kültérre

Mázolással

Merítéssel

### Színárnyalatok:

Tölgy -0040, teak -0041, paliszander -0042, dió -0043, zöld -0044, ében -0045, mahagóni -0046, színtelen -0047, mandula -0048 és erdei fenyő-0050.

### Fényességi fok:

Selyemfényű.

### Pigmentalap:

Színtartó lazúrpigment.

### Sűrűség:

Kb. 0,9 g/cm<sup>3</sup>.

### Anyag fajtája:

Favédő, oldószertartalmú impregnáló lazúrfesték kültérre, mindenféle hazai és külföldi eredetű lomhullató és tűlevelű fára alkalmas.

### Használat:

Dekoratív, favédő festék nemes faszínekben faépítmények festésére, pl. faházak, tetőátfedések, oromzatok, kerítések, mennyezetborítások, padlózatok, stb.

### Tulajdonságok:

Összeférhetőség:

A színárnyalatok egymással keverhetők, és színtelen **düfa Holzlasur** –ral világosíthatók.

Színtartósság:

Nagyon jó.

Időállóság, felületi tapadás, elaszticitás:

Megfelel a DIN és a VOB szabványoknak.

### Alapfelület:

**Holzlasur**-t használat előtt és alkalmanként használat közben keverjük meg vagy rázzuk fel. A faépítmények részei legyenek szárazak, tiszták és zsírintesek. A trópusi és gazdag gyantatartalmú tűlevelű fákat **düfa Nitroverdünnung** hígítóval alaposan mossuk át.

### Kültéri rétegfelépítés:

A felhasználás célszerűen ecsettel vagy merítő eljárással történik.

A gombásodásnak, kékülésnek és korhadásnak kitett lombhullató és tűlevelű fákat színtelen **düfa Holzgrund** faalapozóval impregnáljuk, majd kétszer fessük le vagy merítsük.

Erős időjárási viszontagságnak kitett épületelemeket ill. fákat még egy további **Holzlasur** védőréteggel vonjuk be. Itt legyünk tekintettel arra, hogy minden egyes festékréteggel erősebbé válik a színárnyalat.

Felújító festés:

(2-3 év után) A felületet keféljük át és tisztítsuk meg, majd 1x kenjük le **Holzlasur**-ral.

### Megjegyzés:

A színtelen **düfa Holzlasur**-ral a sötét színárnyalatok világosíthatók. A színtelen árnyalót nem szabad kültéren önmagában használni.

### Szerszámok tisztítása:

Terpentin-Ersatz, Testbenzin vagy **düfa-Pinselreiniger** hígítóval tisztítsuk.

<b>Tárolás:</b>	Gyakorlatilag korlátlan ideig, bontatlan kiszerelés esetén. A megbontott kiszerelést rövid időn belül használjuk fel.
<b>Kiszerelés:</b>	750 ml, 2,5l, 5l és 30l.
<b>Kiadósság:</b>	Kb. 12 m <sup>2</sup> /l, az alapterület tulajdonságaitól függően. Egzakt kalkulációra az adott felületen végzett próbafestés ad garanciát.
<b>Száradási idő:</b>	+20°C hőmérséklet esetén kb. 2 óra elteltével porszáras és 4 óra után tapintható. Kb. 24 óra elteltével átfesthető és átcsiszolható.
<b>Felhordás:</b>	Legalább +5°C hőmérsékletű legyen a festendő felület és a környezeti hőmérséklet mind a feldolgozás mind a száradás ideje alatt.
<b>Biztonsági előírások:</b>	<b>Holzlasur</b> gyúlékony és illanó anyagokat tartalmaz. A felhasználás és tárolás során ezért tartuk be az olajtartalmú favédőszerekre vonatkozó általános biztonsági előírásokat. <b>Holzlasur</b> -t gyermekektől elzárva tároljuk és ne használjuk játékok festésére. A <b>Holzlasur</b> lehetőleg ne érintkezzen bőrrel, esetlegesen szappannal mossunk kezet. Zárt helyiségben történő festés esetén szigorúan tilos tűz és nyílt láng használata. Gondoskodjunk a helyiség kellő szellőztetéséről. A fiatal és kis testű állatok helyét, valamint pajtákat és élelmiszerraktárakat csak az alapozó száradása és a helyiség alapos kiszellőztetése után vegyük ismét használatba. A kaptárakat ne kezeljük <b>Holzlasur</b> -ral. A növényeket óvja a <b>Holzlasur</b> -tól. Az élelmiszereket és takarmányokat ne tároljuk a <b>Holzlasur</b> -ral együtt.
<b>Megsemmisítés:</b>	A festékmaradványokat hagyjuk beszáradni a vörörbe, majd a háztartási szeméttel együtt távolítsuk el. A teljesen kiürített festéktartályokat az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegyük.