

POLI-FARBE MEDI-FARBE DISZPERZIÓS BELTÉRI FALFESTÉK

JELLEMZÉS

Különleges minőségű, oldószermentes, fertőtleníthető, vegyszerekkel szemben ellenálló, vízzel hígítható falfesték. Bevonata tartós, esztétikus, magas pára- és alacsony vízáteresztő képességű.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Gyógyszeripari, kórházi, egészségügyi helyiségekben, műtőkben vakolt, meszelt, vagy már más diszperziós festékkel festett belső falfelületek, továbbá üvegszövet tapéta, gipszkarton felületek festésére. Erős tisztítási igénybevételnek kitett beltéri falfelületek védőbevonataként alkalmazható.

FELHORDÁS

- ecsettel, hengerrel.
- javasolt rétegszám: 2-3 réteg.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

A festendő felületeknek tisztának, száraznak, portól és olajtól mentesnek kell lennie. Új felületeknél, ahol Medi-Farbe diszperziós beltéri falfesték kerül felhasználásra, a szilárd, pormentes falfelületet az Inntaler penészslemosó oldattal átnedvesítjük, majd kb. 2 óra száradási idő után hordjuk fel a festéket. Régi felületeknél az Inntaler penészslemosóval való átitatás után a laza, málló, penészes vakolatot lekaparni, vagy leverni, majd újabb 1-2 soros lemosást kell alkalmazni. Ezután kell a felületet kijavítani, és a megfelelő rétegrendben a Medi-Farbe diszperziós beltéri falfestéket felhordani. Alapozó réteggént 10% hígítású Medi-Farbe diszperziós beltéri falfestéket alkalmazunk. A festék felhordása ecseteléssel, hengerezéssel történhet 2, szükség esetén 3 rétegben. A rétegek felhordása között biztosítsuk a megfelelő száradási időt. Felhordás során mind a festéknek, mind pedig a környezetnek, beleértve a fal hőmérsékletét is legalább +5 °C-osnak kell lennie. Festés után a szerzőszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerrel távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Bevonatrendszer:

1. rendszer: megfelelő alapfelület a téglafalazat, cementes vakolat, gipszkarton, beton, kő:

- Felület-előkezelés: Inntaler penészslemosó, 1-2 rétegben (a felület minőségétől függően).
- Alapozó réteg: Medi-Farbe diszperziós beltéri falfesték 10% vízzel hígított formában, 1 rétegben.

- Fedőréteg: Medi-Farbe diszperziós beltéri falfesték, 2 rétegben.

2. rendszer: megfelelő alapfelület a téglafalazat, cementes vakolat, gipszkarton, beton, kő, ahol közepes



vagy erős mechanikai igénybevételnek kitett a felület:

- Felület-előkezelés: Inntaler penészslemosó, 1-2 rétegben (a felület minőségétől függően).
- Közbenső bevonat: Inntaler akril tapéтарagasztó, 1 rétegben. Inntaler üvegszövet tapéta B201, 1 rétegben.
- Fedőréteg: Medi-Farbe diszperziós beltéri falfesték, 2 rétegben.

MŰSZAKI ADATOK

Termékcsoport: vizes bázisú beltéri falfestékek.

Összetétel: műanyag diszperzió, titán-dioxid, kalcium-karbonát, kaolin, festékaditív, víz, biocidok: Tia-bendazol, Cinkpirtion, Oktilizotiazolon.

Terméktulajdonságok

Megjelenés: fehér színű, viszkozus szuszpenzió.

Sűrűség (20 °C): 1,35-1,40 g/cm³.

Nemilló anyagtartalom: min. 50 %.

pH érték: 8-9.

Kiadósság: 5-6 m²/liter (1 rétegben).

Hígítás: alapozó rétegben max. 10% vízzel, második és harmadik rétegben nem hígítható.

Száradási idő 20 °C-on: max. 4 óra, teljes száradás: max. 24 óra.

Átfesthető 20 °C-on: min. 6 óra után.

Bevonat tulajdonságok

Megjelenés: fehér színű, matt felületű, egyenletes bevonat.

Tapadás: beton, vakolat vagy gipszkartonon. (MSZ EN ISO 4624:2003): min. 1,0 N/mm².

Vízgőzáteresztő-képesség (MSZ EN ISO 7783-2:2000): magas.

Vízáteresztés (MSZ EN 1062-3:2009): alacsony.

Nedves dörzsállóság (MSZ EN ISO 11998:2006): 1. osztály. Osztályozás az MSZ EN 13300:2001 szerint.

Fertőtleníthetőség (Vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség MSZ EN 13529:2004): ellenálló.

Baktériumállóság (JIS Z 2801).

Penészállóság (ISO 846 1997).

Fényesség: 60°-os mérőfejjel: 10+/-10%.

VOC tartalom:

EU határérték erre a termékre (A/a): 30 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

VÁLASZTÉK

Kiszerezés: 8 l, 15 l

TÁROLÁS

Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti csomagolásban, +5 °C – +25 °C hőmérsékleten kell tartani.

Minőségét megőrzi: eredeti, bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 24 hónapig.

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

Biztonság



H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208 2-oktil-2H-izotiazol-3-on-t és (5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A festék száraz filmbevonatot tartósító biocid termékett tartalmaz, amelynek hatóanyagai: tiabendazol (CAS: 148-79-8), 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS: 26530-20-1), Pirition-cink (CAS: 13463-41-7). A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes!

Szaktechnikai vélemény száma: A-118/2012 ÉME, A/00002/83.

Technical Service Laboratory LONZA UK.