

POLICOLOR SZILIKON VAKOLATALAPOZÓ

JELLEMZÉS

Használatával csökken a felület szívóképessege és növekszik a vakolat tapadása. Beszínezve tökéletessé teszi a következő réteg fedőképességét.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Policolor Szilikonvakolat felhordását megelőző alapozáshoz ajánlott a tökéletes bevonat kialakítása érdekében.

FELHORDÁS

- ecsettel, hengerrel
- javasolt rétegszám: 1 réteg

FELHASZNÁLÁS

Hőszigetelő rendszer esetében a készre csiszolt, tiszta és pormentes beágyazó rétegre kell hígítás nélkül felfesteni. Majd 12 óra száradás után (hőmérséklettől függően) a szilikonvakolat felhordható. Policolor Szilikonvakolat használata esetén a megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta és pormentes felületre a következő rétegrend kialakítása javasolt:

- 1 réteg Inntaler Szilikon mélyalapozó,
- 1 réteg Policolor Szilikonvakolat alapozó,
- 1 réteg Policolor Szilikonvakolat, a termékre vonatkozó felhasználási utasítás szerint.

A vakolat alapozót megfelelő keverés után, hígítás nélkül kell felfesteni. A felhordás után a hőmérséklettől függően 6 óra száradási időt kell biztosítani. +5°C alatt festést nem szabad végezni. Ha színezett vakolat kerül felhordásra, akkor az alapozót is a vakolat színével azonos árnyalatra kell színezni. Az alapozó a Poli-Farbe KolorBox színező rendszerében színezhető. A festés után a szerszámok vízzel elmoshatók, a száraz alapozó csak agresszív oldószerrel távolítható el.

MŰSZAKI ADATOK

Termékcsoport: szilikon vakolat alapozók

Összetétel: víz, finom és durva márványőrlemény, műanyag diszperzió, szilikongyanta, pigment, adalékok, algicid, fungicid.

Terméktulajdonságok

Kiadósság: 5-6 m²/liter a felhordási technikától és a felület minőségétől függően.

Száradási idő: min. 6 óra, vakolat felhordása: 12 óra múlva (20°C-on)

VÁLASZTÉK

Színválaszték: Fehér, TR bázis. A termék színezve a KOLORBOX, NCS, COLOUR HARMONY, RAL szín-kártyák alapján rendelhető.

Kiszerezés: 5 l, 16 l műanyag vödörben

TÁROLÁS

Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti csomagolásban, +5 °C – +25 °C hőmérsékleten kell tarolni.



Minőségét megőrzi: megfelelő tárolás mellett bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 24 hónapig.

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

Biztonság

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően

VOC tartalom: EU-határérték erre a termékre (A/g): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

A festék száraz filmbevonatot tartósító biocid terméket tartalmaz, melynek hatóanyagai: Karbendazim (CAS: 10605-21-7); 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid (CAS: 34123-59-6); 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (CAS: 55406-53-6); Terbutrin (CAS: 886-50-0).

Tűzveszélyességi besorolás: E nem tűzveszélyes! Szakvélemény száma: M-4000/2011 ÉMI