



Dachrinnenlack – Esőcsatorna - festék

PVC-alapú festék

Mázolással

Hengerrel

Szórással

Színárnyalat:

Érett réz.

Fényességi fok:

Selyemmatt.

Kötőanyag fajtája:

Speciális-PVC.

Sűrűség:

Kb. 1,06 g/cm³.

Használat:

Rézből készült tárgyakra, mint pl. ereszcatornákra, ejtőcsövekre, bádogra, rácsokra stb.

Tulajdonságok:

Időjárásálló, selyemmatt, PVC-alapú festék kitűnő felületi tapadással.

Alapfelület:

Az alap hordképes, száraz, por-, olaj- és zsírmentes, laza részekről, valamint oldószerként ható anyagoktól mentes legyen. A horganyt és horganyzott szerkezeti elemeket szalmiákos oldattal zsírtalanítsuk és csiszoljuk meg. A vasfelületeket rozsdátalanítsuk és szakszerűen alapozzuk.

Feldolgozás:

Magasnyomású szóráshoz **düfa Nitro-Universal-Verdünnung** hígítóval hígítsuk.

Megjegyzés:

R 10 Gyúlékony

Ne adjuk gyermekek kezébe. Csak jól szellőző helyen használjuk. Ne lélegezzük be. Nem kielégítő szellőzésnél használjunk védőmaszkot.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal **düfa Nitro-Universal-Verdünnung** hígítóval vagy **düfa Pinselreiniger** ecsettisztítóval tisztítsuk.

Tárolás:

Hűvös és száraz helyen tároljuk. Használat után jól zárjuk vissza a dobozt. Jól lezárt eredeti kiszerezésben kb. 12 hónapig tárolható.

Kiszerezés:

750 ml.

Kiadósság:

Kb. 10 m² / l, az alap tulajdonságától függően.

Egzakt kalkulációra az adott felületen végzett próbafestés ad kellő garanciát.

Száradási idő:

Meleg, normál kb. +20°C hőmérsékletnél kb. 20 perc után porszáraz. Kb. 6 óra elteltével átfesthető.

Feldolgozási hőmérséklet:

A legkedvezőbb, ha a festendő felület és a környezeti hőmérséklet is kb. +20°C hőmérsékletű mind a feldolgozás, mind a száradás ideje alatt.

Megsemmisítés:

A festékmарadványokat hagyjuk beszáradni a vödörbe, majd a háztartási szeméttel együtt távolítsuk el. A teljesen kiürített festéktartályokat az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe tesszük.