

POLICOLOR SZILIKÁT VAKOLATALAPOZÓ

JELLEMZÉS

A Policolor szilikát vakolatalapozó használatával csökken a felület szívóképesége és növekszik a szilikát vakolat tapadása. A vakolatalapozó kémiaiilag kapcsolódik az alapfelülethez, nagymértékben lég-és páraáteresztő. A vakolat színével azonos árnyalatra színezve tökéletessé teszi a következő réteg fedését. A termék színezve is rendelhető.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Simított mész-, vagy cementkötésű vakolatra, valamint ásványi alapú homlokzati hőszigetelő rendszernél a Policolor szilikát vakolat alapozásához alkalmazva a tökéletes bevonat kialakítása érdekében. A termék nem használható gipszkötésű felületen.

FELHORDÁS

- ecsettel, hengerrel
- javasolt rétegszám: 1 réteg

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

Policolor szilikát vakolat használata esetén a következő rétegrend kialakítása javasolt:

- 1 réteg Inntaler szilikát mélyalapozó, szükség szerint
- 1 réteg Policolor szilikát vakolatalapozó
- 1 réteg Policolor szilikát vakolat

Az alapfelületnek simának, tisztának, száraznak és teherbírónak kell lennie. A port és a laza, málló részeket el kell távolítani, a hibákat ásványi kötésű javító anyaggal ki kell javítani. Az egyes felhordott vízűveg tartalmú rétegek között legalább 12 óra kötési időt kell biztosítani.

Első rétegben – amennyiben az alapfelület porózus, erősen szívóképes – Inntaler szilikát Mélyalapozót kell alkalmazni. Javasoljuk a mélyalapozónak Policolor szilikát vakolatalapozóval néhány százalékban történő beszínezését. Így a mélyalapozás egyenletessége, folytonossága jól látható, a hiányok utólag is könnyen kijavíthatók. A beszínezett Inntaler szilikát mélyalapozó nem tárolható. A mélyalapozás után a Policolor szilikát vakolat alá 2. réteggént a vakolattal azonos színű Policolor szilikát vakolatalapozót kell ecsettel, vagy hengerrel felhordani a tökéletes tapadás és fedés biztosítására.

A vakolatalapozót megfelelő keverés után, hígítás nélkül kell felfesteni.

A szilikát vakolat felhordását legalább 12 óra kötési idő eltelte után lehet elkezdni. A felhordás során a felfelület és a környezet hőmérsékletének +10°C és +25°C között kell lennie. Tűző napon, esőben, erősen párás, vagy szeles időben kerüljük a vakolatalapozó felhordását, vagy alkalmas módon – pl. takarással, árnyékolással – védjük a frissen felhordott bevonatot a kedvezőtlen környezeti hatásoktól. A szerszámokat a munkavégzés során időről-időre, illetve a leállások előtt csapvízzel tisztítsuk meg, mert a megkötött vakolatalapozó csak fizikai úton, kaparással távolítható el.



Az alapozásra, vakolásra nem kerülő részeket – ablakok, könyöklők, ajtók, csatornák stb. – gondosan be kell takarni, mert a szilikátbázisú termékek erősen lúgosak, maró tulajdonsággal bírnak.

MŰSZAKI ADATOK

Termékcsoport: szilikát vakolat alapozók

Összetétel: vízűveg, kötőanyag, márványőrlemény, pigmentek, víz, adalékok.

Terméktulajdonságok:

pH érték: kb. 11,5

Kiadósság: 5-6 m²/l (A felhordott anyag mennyisége a felület minőségétől függően változik.)

VÁLASZTÉK

Kiszerelés: 5 l, 16 l

TÁROLÁS

Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti csomagolásban, +5 °C – +25 °C hőmérsékleten kell tárolni.

Minőségét megőrzi: megfelelő tárolás mellett bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 6 hónapig.

KÜLÖNLLEGES TUDNIVALÓK

Biztonság

Erősen lúgos kémhatású termék, bőrre vagy szembe kerülve maró hatású lehet.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

VOC tartalom: EU határérték erre a termékre (A/g) 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes.