

CELLKOLOR DIREKT FÉMFESTÉK

JELLEMZÉS

Direkt a rozsdára! Közvetlenül a fémfelületre, a rozsdára felhordható korróziógátló alapozó és egyben fedőfesték, amely tartós védelmet biztosít.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Cellkolor Direkt fémfesték alapozás nélkül használható fémre és rozsdás felületekre, korlátok, kerítések, kapuk, rácsok, kerti bútorok, fém és fa részeinek festésére. Alkalmazható továbbá korábban festett, megfelelő állapotú mázolófesték bevonatok felújítására, valamint falfelületek, egyes műanyagok bevonására, speciális megjelenés kialakítására. Kérdéses esetekben próba-festés elvégzése javasolt. A termék kétféle változatban kerül forgalomba, sima magasfényű és kalapácslakk hatású struktúrával.

FELHORDÁS

ecsettel

javasolt rétegszám: 2 réteg

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

Felület előkészítés: Acél felületek: Távolítsa el a rétegeken leváló rozsdát, majd tisztítsa meg a felületet a portól, és zsírtalanítsa Cellkolor Direkt hígítóval. Horganyzott felületek: Az oxidálódott részeket amennyire csak lehetséges, távolítsa el, majd a teljes felület csiszolása után használjon horganyzott felületek alapozására javasolt alapozót.

Festés: Használat előtt a festék felületéről el kell távolítani az esetleg kialakult bőrréteget, majd alaposan fel kell keverni. A festendő felületet, vagy a rozsdás felületet 2 teljes rétegben fesse át. A második réteget 30 perc elteltével lehet felhordani. Ha a második réteg 5 órán belül nem kerül felhordásra, a festés csak 30 nap után folytatható a második réteg felhordásával. Ne fessen esős időben, vagy nagy melegben, +30 °C felett. A szerszámok a munka befejezése után CELLKOLOR DIREKT hígítóval tisztíthatók. Ne használja ugyanezeket a szerszámokat más festékekhez. Ne keverje a CELLKOLOR DIREKT fémfestéket más festékekkel. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

MŰSZAKI ADATOK

Termékcsoport: oldószeres hígítású zománccfestékek
Összetétel: műgyanta, nafta (ásványolaj), pigment, xilol, metoxipropanol, festékaditív.

Terméktulajdonságok

Megjelenés: színes, könnyen homogenizálható szuszp.

Sűrűség (20°C): 0,97-1,2 g/cm³

Viszkozitás (FORD 6MP) 20°C : min. 80 sec

Nemilló anyagtartalom(m/m%): min. 62

Kiadósság: 8-10 m²/liter (1 rétegben), a felülettől függően

Hígíthatóság: Cellkolor direkt hígítóval



Porszáraz: 0,5 óra

Száraz: 24 óra

Teljes átkeményedés: 1 hét után

Átfesthető 20°C-on: 0,5-5 óra, 5 óránál hosszabb idő eltelte után csak 30 nap múlva festhető át, mert különben a második réteg felmarja az első réteget.

Bevonat tulajdonságok

Megjelenés: magasfényű színes / kalapácslakk struktúrájú

Tapadás, fokozat (1mm négyzetmetszés, acél próbatesten): 0

Vízállóság (1 óra): a bevonat változatlan

VÁLASZTÉK

Színválaszték: magasfényű: sötétzöld, barna, fehér, fekete.

Kalapácslakk: világoskék, sötétkék, réz, barna, szürke, fekete.

Kiszerezés: 0,75 l

TÁROLÁS

Tárolási feltételek: Eredeti csomagolásban, +5 °C – +25 °C hőmérsékleten kell tárolni. Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, élelmiszerektől, gyújtóforrástól távol.

Minőségét megőrzi: eredeti, bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 5 évig.

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

Biztonság



Figyelem

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. EUH208 2-butan-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

VOC-tartalom: EU-határérték erre a termékre (A/i): 500 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz.

Tűzveszélyességi osztály: „Tűz- és robbanásveszélyes”, „B” II. fokozat