

Profilfix LB-KNAUF Rögzítőhabarcs

Előnyök:

- Profilok rögzítéséhez
- Gyorskötésű • Gipszmentes
- Jól alakítható • Nagyon állékony
- Felújítóvakolatokhoz is alkalmazható
- Nedves környezetben is alkalmazható

Szabvány: MSZ EN 998-1

Kötőanyag: gyorskötésű cement

Cikkszám:
618111



HABARCSTÍPUS:

A ProfilFix rögzítőhabarcs gyárilag előkevert ragasztóhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Különleges, gyorskötésű cement kötőanyagot, ásványi töltő-anyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A ProfilFix rögzítőhabarcs új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak szerelvényezés-si munkáinál használható. Alkalmas sarokvédő-, vakoló- és vezetősínek, táglási profilok és elektromos vezetékek csöveinek, elosztó dobozainak rögzítésére. A gyors megszilárdulás lehetővé teszi a rögzített élvédők és vezetősínek rövid időn belül történő bevakolását. Kül- és beltérben, vizes helyiségekben, pincében, mosodában, üzemi rendeltetésű konyhákban is felhasználható. Alkalmas a felújító és szárító vakolatokkal ellátott falazatokhoz is.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a ProfilFix felhordását megelőző műveletek:

A Profilfix rögzítőhabarcsot olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por-, szennyeződés- és kivirágzásmentesek.

A ProfilFix feldolgozása:

A Profilfix rögzítőhabarcsot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet kézzel, vagy keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva). A csomómentesre kevert anyagot pontszerűen hordjuk fel a kívánt vastagságban, majd felhelyezzük a vezetősínt vagy egyéb rögzítendő tárgyat. A kitüremkedő felesleges anyagot kőműveskanállal a rögzítendő tárgy mellé simítjuk. Felhordása +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott.

Fontos tudnivalók!

A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti!

A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

MŰSZAKI ADATOK:

Max. szemcse: 1,2 mm

Nyomószilárdság: >3 N/mm²

Tapadószilárdság: >0,5 N/mm²

Hajlítószilárdság: >1 N/mm²

Kiadósság: 1zsákból kb. 20 liter habarcs készíthető

Rétegvastagság: 5-30 mm

Keverővíz: kb. 6 l/zsák

Bedolgozási idő: kb. 10 perc

Csomagolás:

25 kg-os zsákokban 1,2 tonna
EUR raklapon, zsugorfóliázva

Raktározás:

Száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban
max. 6 hónapig.

PROFILFIX BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

5-10 perc

Műveleti idő: 15 perc

Bedolgozhatósági idő*

30 perc

*a bekeveréstől számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)