



Gyárilag előkevert cementbázisú gyorshabarcs fém és műanyag vakolatprofilok, élvédők elhelyezéséhez

Felhasználási terület	– Vakolási munkálatok előtt fém és lúgálló műanyag élvédők, vakolatprofilok elhelyezéséhez, beállításához – kül- és beltérben, téglalapfelületekre
Tulajdonságok	– egy munkamenetben elhelyezhető, beállítható profilok – gyors kötésű, 2h elteltével vakolható – szabvány szerint G M5 szilárdsági osztályú – jó időjárásálló, fagyálló – A1 tűzvédelmi osztály
Felület-előkészítés	– Az alapfelületnek megfelelően por- zsiradékmentesnek teherbírónak kell lennie – Az alapfelületet elő kell nedvesíteni, azonban a felület matt nedves lehet feldolgozáskor.
Feldolgozás	– A zsák tartalmát kb. 5,5 liter vízzel, keverőgéppel (max. 600 ford/perc) 1-2 percig kell keverni. A kész habarcsot kb. 45 percen belül fel kell használni. Utólag hígítani már nem szabad, ez színárnyalat-eltérésekhez vezethet. A szárazhabarcschoz semmilyen további adalékanyagot nem szabad hozzáadni. A profilokat a falszakaszra felhordott habarcsba ágyazzuk bele.
Anyagösszetétel	– portlandcement MSZ EN 197 – mészhidrát MSZ EN 459 – osztályozott homok MSZ EN 13139 – tulajdonságjavító adalékszerek
Kiszerezés	– 25 kg-os fóliával bélelt többretegű papírzsákok EUR-raklapon, 42 zsák/raklap
Anyagszükséglet	– 1 zsák (25 kg) SAKRET AM Rögzítő habarcs = kb. 16 liter friss habarcs. Ez a habarcsmennyiség kb. 25-30 fm élvédő-profil elhelyezésére alkalmas
Tárolás	– Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett raklapot, ill. zsákot azonnal vissza kell zárni
Tudnivalók	– A kötésben lévő anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, +25 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől. – A megadott műszaki adatok +20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig csökkenti a bedolgozási időt. – A bekevert anyagot újakeverni, vagy abba a már megkötött hulladék anyagot visszadolgozni tilos! – A kivitelezés során a mindenkor érvényben lévő szabványnak, irányelvnek megfelelően kell eljárni. – A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.

– Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgos kémhatású lesz.

- Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!
- Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

Műszaki adatok	
Keverővíz - 25 kg	kb. 5,50 liter
Bedolgozhatósági hőmérséklet:	(T) +5 °C < T < +25 °C
Illesztési rétegvastagság:	5-20 mm
pH-érték:	11,0-13,5
Bedolgozhatósági idő:	45 perc
Nyomószilárdság (MSZ EN 13982-2):	
28 nap után	>5 N/mm ²
Tapadószilárdság:	> 0,10 N/mm ²

A jelen műszaki adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2010.08.04.