

StoPrim Silikat

Szilikát alapú, vizes-bázisú alapozó

Jellemzés				
Tulajdonságok	Felületerősítő Tapadásközvetítő Szabályozza a nedvszívó képességet Jó behatolású			
Alkalmazási terület				
	Bel- és kültéri feldolgozás Alapozóként erősen nedvszívó vagy kiegyenlítőként különböző nedvszívó képességű ásványi alapú alapokra és régi, teherbíró bevonatokra, valamint felületükön morzsolódó alapok megszilárdítására. Nedves vagy szennyezett alagra nem szabad felhordani.			
Műszaki adatok				
Termékcsoport	Alapozó			
Összetétel	A VdL irányelv szerinti épületbevonat; káli vízüveg, polimer diszperzió, víz, alifás vegyületek, glikoléter, aditív anyagok			
Jellemző adatok	Jellemző	Szabvány/vizsgálati előírás	Érték	Egység
	Sűrűség	DIN 53 217	1,1	g/cm ^{3 1)}
	Nem illó rész (szilárdanyag tartalom)	VIQP 033/VILS 001 (Sto intern)	16	M-%
	pH -érték	VIQP 011 (Sto belső)	11-12	
	1) g/cm³ = kg/l			
Feldolgozási tudnivalók				
Alapfelület	Az alapfelület szilárd, tiszta, száraz és teherbíró legyen, laza rétegektől, kivirágzásoktól és leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. Az új alapvakolatnak legalább 14 napig száradnia kell. Alapok / Sto alapozók			
Az alapfelület előkészítése	Az alapozót a mindenkori hígítóval az alapnak megfelelően kell beállítani. Az alapozónak nem szabad fényes felületet képeznie.			
Feldolgozási hőmérséklet	Feldolgozási és alaphőmérséklet alsó határa: +5°C			
Rétegtrend	Erősen nedvszívó alapokon többszöri felhordás ajánlott, nedves eljárással (újabb felhordás a még nedves felületre)			
Keverési arány	1 : 1 arányig vízzel hígítható			
Anyagszükséglet	Cikk	Alkalmazás módja	Anyagszükséglet kb.	
	0870	rétegenként	0,15-0,8 l/m ²	
Feldolgozás	A StoPrim Silikat-ot mázolóssal lehet felhordani és bedolgozni. További rétegeket megfelelő száradás után, rendszerint egy éjszaka elteltével lehet felhordani (+20 °C / 65% rel. páratartalom).			
A munkaeszközök tisztítása	Használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.			
Szállítás				
Szín	Színtelen			

StoPrim Silikat

Szilikát alapú, vizes-bázisú alapozó

Raktározás	
Raktározási feltételek	Jól lezárva, fagymentes helyen kell tárolni.
Raktározási idő	Minőségét az eredeti edényben megőrzi... (lásd a csomagoláson)
Különleges tudnivalók	
Biztonság	A termék kezeléséről, raktározásáról és ártalmatlanításáról további tájékoztatás az EG biztonsági adatlapban található. Az EG biztonsági adatlap a hivatásos felhasználók számára elérhető.
GIS-CODE	M-GF01
Kiadás száma	StoPrim SiliKat/DE/DE/012
Kiadás ideje	2002. 12. 06.
	Olyan alkalmazásokhoz, melyeket ez a műszaki ismertető nem említ kifejezetten, ki kell kérni a Sto AG előzetes véleményét.
	Az információk ill. adatok a szokásos alkalmazási célok ill. a szokásos felhasználásra való alkalmasság biztosítására szolgálnak.